fako®

Heinrich A. Anton
Chemische Fabrik
Peutestraße 15 Telefon 040/2 50 73 00
20539 Hamburg Telefax 040/2 51 38 25
www.fako.de eMail: info@fako.de

fako® - Kunstharzkleber K100 Produktinformation

Materialbeschreibung und Einsatzgebiete:

fako® - Kunstharzkleber K100 hellgrau ist ein lösemittelfreier Zwei – Komponenten – Kleber auf Epoxydharzbasis für die wassertropfen- u. schimmelfeste Verklebung von Decorlaminaten, Holzfurnieren, Melaminharzplatten, z. B. mit Navilite, Thermax, Vermicell, Cape-Board, Spanplatten, Mineralfaserplatten etc.

Untergrundbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitungshinweise:

Vor dem Vermischen der beiden Komponenten Teil 1 und 2 separat gründlich aufrühren. **fako® -** Kunstharzkleber K 100 Teil 1 wird im Gewichtsverhältnis 1:1 mit **fako® -** Kunstharzkleber Teil 2 angesetzt. Nach gründlichem Mischen der beiden Komponenten ist der Kleber für die Verarbeitung mit dem Zahnspachtel oder der Leimauftragmaschine verarbeitungsfähig. Die Temperatur bei der Verarbeitung und Aushärtung muss **mindestens 15°C** betragen.

Bei Serienfertigungen in beheizten Pressen können die verklebten Platten, z. B. nach 1 Stunde bei 60° C, gestapelt werden. Nach Trocknung über Nacht ist eine Weiterbearbeitung möglich. Längere Zwischentrocknungszeiten verbessern die Bearbeitungseigenschaften.

Tropfzeit: bei Raumtemperatur ca. 45 Minuten

Ergiebigkeit: ca. 300 g/m²

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

Während der Verarbeitung für ständige Frischluftzufuhr sorgen. Dämpfe nicht einatmen, bei unzureichender Belüftung ist Atemschutz erforderlich.

Allergiker und Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, sollten nicht mit der Verarbeitung von Anstrichstoffen beauftragt werden. Für die industrielle Verarbeitung ist die “BGR 500 / Teil 2, Kapitel 2.29“ zu beachten.

R und S Sätze gemäß Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Flammpunkt über 21°C “VbF“ nicht unterstellt.

Gebindegrößen:

fako® - Kunstharzkleber K 100 Teil 1: in 12,5 kg Kunststoffeimern bfn
fako® - Kunstharzkleber K 100 Teil 2: in 12,5 kg Kunststoffeimern bfn

Hamburg, 01.05.2008

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM
DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001: 2000
226049 QM